



Ficha Técnica

Anticongelante Orgánico

Descripción:

GW LPU 33% líquido refrigerante formulado a base de glicoles con la última tecnología de ácidos orgánicos (OAT). Anticongelante de tipo larga vida "long life" ó "extended life" ofrece una excelente protección al motor y al sistema de enfriamiento. Libre de nitritos, fosfatos, aminos y silicatos. Listo para usar.

Características físicas:

PRUEBAS	METODO	RESULTADO
Apariencia	Visual	Líquido
Color	Visual	Rosa Fluorescente
Densidad 20°C kg/l	ASTM D5042	1.04-1.05
PH	ASTM D1287	7.5-9.5
Reserva Alcalina	ASTM D1121	2-5
Temperatura de ebullición °C	ASTM D1120	128
Temperatura de congelación °C	ASTM D1177	-18

Temperatura de ebullición con tapón de 15 libras

Propiedades y Beneficios:

- Mayor intercambio de calor, debido a que sus aditivos orgánicos previenen la formación de depósitos de calcio, dejando superficies limpias.
- Evita la corrosión de los metales presentes en el motor incluyendo el aluminio.
- Resistente a la formación de espumas.
- Listo para usar, no añadir agua.
- Ayuda a detectar fugas dentro del sistema refrigerante.

Especificaciones y/o aprobaciones:

Aplicado en todos los modelos y marcas del mercado.

ASTM D 3306	DEUTZ
ASTM D 4656	FORD
ASTM D 4985	VW TL 774D
BS 6580	MAN 324

Aplicaciones:

1. Vaciar por completo el agua del radiador con el motor apagado.
2. Llenar el radiador con el anticongelante GW 33 sin diluir.

Presentación:

- ✂ 1 L.
- ✂ Galón 3.78 L.
- ✂ Tambores de 230 kg. Neto.
- ✂ Contenedores de 1150 kg. Neto.
- ✂ A granel en pipas.



Concentración	T. ebullición (°C) a 15 psi
10%	125
33%	128
50%	133
Concentrado	190

Prueba	ASTM	D-2809
Bomba de agua	Calificación	Resultado
Aluminio	8 min	pasa

Prueba	ASTM	D-1384
Metal	ppm	Resultado
Cobre	10	Pasa
Soldadura	30	Pasa
Latón	10	Pasa
Acero	10	Pasa
Fierro	10	Pasa
Aluminio	30	Pasa

Prueba	ASTM	D-4340
Metal	mg/cm2/week	Resultado
Aluminio	1.0	pasa